

ADHEMÁS[®]



PEGAMENTO PARA PISO SOBRE PISO

DESCRIPCION

ADHEMAS[®] PLUS Es un adhesivo para la instalación de pisos Porcelanicos, lajas de piedra natural y recubrimientos de baja y nula absorción. Formulado a base de Cemento, Arenas de alta calidad y Polímeros especiales para asegurar una excelente adherencia y resistencia a ambientes externos.

USOS

1. Instalación de Porcelanato sobre losas de concreto completamente curadas y paredes.
2. Instalación de Piso nuevo sobre Piso existente.
3. Instalación en exteriores y ambientes con humedad (cocinas, baños, patios, etc.)
4. Instalación de mármol y piedras naturales.
5. Instalaciones en áreas de alto tráfico peatonal.
6. Instalaciones sobre superficies sin poro, durock, tablayeso, concreto, asbesto y cemento.

VENTAJAS

- Buen rendimiento
- Listo solo para añadir agua
- Excelente trabajabilidad
- Excede norma ANSI a 118.4
- Mantiene una muy alta resistencia a la abrasión y a la rotura.
- Es resistente ante factores adversos del clima.

RENDIMIENTO

Adhemas[®] plus PSP rinde de 2.5 a 3.5 metros cuadrados, por cada bolsa de 20 kg, dependiendo de la llana utilizada.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Asegúrese que la superficie este limpia seca, libre de polvo, rasa, aceite, pintura u otros agentes que impidan la adhesión del ADHEMAS[®] PLUS a la superficie de instalación de piso.
- La superficie debe ser nivelada y rígida.



**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ADICOM**





ADHEMÁS[®]



5 LITROS DE AGUA
AMASE HASTA QUE ESTÉ
HOMOGÉNEA Y SIN GRUMOS.

Y LISTO ✓

➤ PRECAUCIONES

- Colocar 5 litros de agua limpia y agregar gradualmente la bolsa de ADHEMAS[®] PLUS, mientras se mezcla suavemente.
- Hay que mezclar hasta dejar una consistencia suave y homogénea. Deje reposar la mezcla durante 5 minutos y volver a mezclar sin agregarle más agua.
- Use una llana dentada apropiada, con una profundidad suficiente para lograr un mínimo de 80% de área de contacto entre el mortero y las piezas a instalar.

➤ INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Gris
Porcentaje de agua para mezclado	25%
Tiempo abierto	30 minutos
Resistencia al corte 7 días (norma ANSI a 118.4)	350 psi



**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ADICOM**

