



LLENABRICK

DESCRIPCION

REPEMÁS®, LLENABRICK es un concreto preparado en seco bajo norma, a base de cemento, chispa y cargas selectas que son utilizados para el llenado de bastones y soleras en la construcción de paredes de mampostería.

El producto solo se mezcla con agua en el lugar de trabajo.

USOS

Para el llenado de bastones y soleras en la construcción de paredes de mampostería.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agregue el contenido de una bolsa en una carretilla limpia.
2. Agregue 7 litros de agua por bolsa de 40 kg y mézclelo con una cuchara de albañilería
3. Colocar REPEMÁS®, LLENABRICK el en el hueco de los bloques o soleras.
4. Compactar con una varilla .
5. Se recomienda dejar el nivel ya compactado 4 cm abajo del último bloque para formar un anclaje con el próximo llenado

VENTAJAS

- Facilita el trabajo,
- Ahorro importante de tiempo y mano de obra
- Instalación más rápida
- Facilidad de aplicación
- Evita desperdicios.
- Cumple la norma ASTM C-476

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto sobre tarimas, en envase original cerrado y protegido de la humedad.



**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ADICOM**



REPE MÁS[®]

LLENABRICK



7 LITROS DE AGUA
MÉZCLELO CON UNA
CUCHARA DE ALBAÑILERÍA

Y LISTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tiempo de vida almacenado	10 meses en un lugar seco sin abrir su empaque original.
Vida útil ya mezclado	2 horas
Porcentaje de agua para mezclado	17%
Resistencia a la compresión a los 28 días según norma ASTM C 109:	Cumple Norma ASTM C-476 140 kg/cm ²

RENDIMIENTO

Tamaño bloque (cm x cm x cm)	m ² de pared
10 x 20 x 40	1.58
15 x 20 x 40	1.12
20 x 20 x 40	0.66

PRECAUCIONES

- No agregar arena, cal, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original.
- Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y los ojos.



**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ADICOM**

