



REPECOAT®

BASECOAT

REPECOAT

DESCRIPCION

Repe-Coat®, es un producto especialmente diseñado como capa base y tratamiento de uniones en paneles de yeso exteriores, paneles de cemento, en los sistemas DEFS (Direct Applied Exterior Finish System, o Sistema de Acabado Exterior de Aplicación Directa).

RENDIMIENTO

Con una bolsa de 20 Kg. Puede colocar hasta 5.00 m²

USOS RECOMENDADOS

1. Capa base para paneles de yeso exteriores o base cemento.
2. Fijar las cintas y mallas de fibra de vidrio.
3. Tratamiento de uniones, esquinas y molduras.
4. Sistemas DEFS (Direct Applied Exterior Finish System)

INSTRUCCIONES DE USO

1. Colocar 5 litros de agua limpia y agregar gradualmente la bolsa de Repe-Coat®, mientras se mezcla suavemente.
2. Hay que mezclar hasta dejar una consistencia suave y homogénea. Deje reposar la mezcla durante 10 minutos y volver a mezclar.

3. Tratar uniones, esquinas y molduras con mallas de fibra de vidrio utilizando RepeCoat®.
4. Dejar secar e instalar Repe-Coat® en toda la superficie con llana metálica una capa de 1 mm.
5. Dejar secar por 24 horas e instalar una segunda capa.
6. En caso de lluvia proteger el acabado hasta que este seco para evitar deterioros en la superficie.
7. Una vez seco, humedecer el material cada 24 horas por 3 días para evitar agrietamiento.

VENTAJAS

- Excelente Adherencia al sustrato
- Fácil aplicación.
- Buen rendimiento.
- Solo añade agua
- Excelente trabajabilidad.
- Mayor resistencia al rayado.



**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ADICOM**



REPECOAT[®]

BASECOAT



5 LITROS DE AGUA
AMASE HASTA QUE ESTÉ
HOMOGÉNEA Y SIN GRUMOS.

Y LISTO ✓

➤ ALMACENAMIENTO

Almacene el producto sobre tarimas, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

➤ INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Gris
Apariencia	Polvo granular
Tiempo de vida almacenado	10 meses en un lugar seco sin abrir su empaque original.
Vida útil ya mezclado	1 hora
Porcentaje de agua para mezclado	25%
Resistencia a la compresión a los 28 días	80 kg/cm ²

➤ PRECAUCIONES

- No aplicar sobre superficies pintadas.
- No aplicar en condiciones climáticas adversas como riesgo de lluvias.
- No agregar arena, cal, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original.
- Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y los ojos.



**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ADICOM**

